



## Buntlack 2in1

Эмаль 2в1 на основе растворителя с антикоррозионной защитой, подходит для железа (в т.ч. со ржавчиной), стали, древесины



Цвет	Доступные позиции			
	Кол-во на палете	672	200	30
	<b>Единица упаковки</b>	3 x 0,75 л	2 x 2,5 л	10 л
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	01	03	10
	<b>Арт. №</b>			
feuerrot / огненно-красный (RAL 3000)	1317	■		
enzianblau / горчавково-синий (RAL 5010)	1321	■		
moosgrün / зелёный мох (RAL 6005)	1324	■	■	
silbergrau / серебристо-серый (RAL 7001)	1325	■		
lichtgrau / светло-серый (RAL 7035)	1384	■		
schokobraun / шоколадно-коричневый (RAL 8017)	1386	■		
tiefschwarz / чёрный янтарь (RAL 9005)	1329	■	■	
reinweiss / белый (RAL 9010)	1330	■	■	
weissaluminium / бело-алюминиевый (RAL 9006)	1388	■		
Sonderfarbtöne / спец.цвета	1332		■	■



**Расход**

Мин. 2 слоя по 60 - 80 мл/м<sup>2</sup> на один слой  
Толщина сухой пленки: ~ 40 - 50 мкм



**Область применения**



- Для внутренних и наружных работ
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери)
- Непосредственное нанесение на чистые (зачищенные до металлического блеска) и покрытые ржавчиной черные металлы
- Радиаторы отопления

**Свойства**



- Грунтовочное и финишное покрытие в одном продукте
- Хорошая укрывистость благодаря высокому сухому остатку
- Хорошая растекаемость
- Ударопрочность и стойкость к царапинам
- Атмосферостойкость и стойкость к ультрафиолету
- Термостойкость и низкая склонность к пожелтению
- Защита от коррозии

**Технические параметры продукта**

Плотность (20 °C)	1,0 - 1,3 г/см <sup>3</sup>
Вязкость	~ 900 - 2500 мПа·с
Температура вспышки	> 60 °C
Запах	характерный
Степень блеска	высокоглянцевая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

**Возможные системные продукты**

- [Holzschutz-Grund\\* \(2066\)](#)
- [Allgrund \(5420\)](#)

\* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.  
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

**Подготовка к выполнению работ**

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров: влажность древесины 11-15 %  
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %
- **Подготовка поверхности**  
Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.  
Древесину, расположенную вне помещений, требующую защиты от гнили и синевы, предварительно обработать средством Holzschutz-Grund\*; для древесины внутри помещений такая обработка не требуется. (\* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!).  
Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 18 „Покрытия для древесины и древесных материалов вне помещений“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“).  
Существующие неповрежденные покрытия тщательно отшлифовать.  
**Железо, сталь:**



Полностью удалить ржавчину. Удалить окалину и прокатную корку (очистка от ржавчины вручную до степени чистоты ST 3). Наилучшие результаты достигаются при предварительном использовании пескоструйной обработки, степень чистоты SA 2,5 (DIN EN ISO 12944-4).

### Порядок применения



### ■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C.

Тщательно перемешать материал.

Наносить кистью, валиком или распылением.

После высыхания нанести следующий слой.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

### Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

Во время нанесения и высыхания покрытия защищать поверхность от дождя, ветра, солнечных лучей и образования конденсата.

Алкидные системы демонстрируют более или менее выраженное пожелтение на поверхностях, не освещаемых дневным светом (например, на внутренних поверхностях окон и входных дверей), особенно в пазах.

Яркие и насыщенные цвета (например, желтый, оранжевый, красный и т.п.) могут иметь более низкую укрывистость, обусловленную особенностями применяемых пигментов. Поэтому рекомендуется при работе с такими цветами предварительно загрунтовать поверхность сходным цветом, имеющим более высокую укрывистость, либо повторно нанести данный продукт в выбранном цвете.

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

### ■ Высыхание

Прибл. через 24 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 65 %.

В условиях более низких температур, высокой влажности воздуха или при превышении максимально допустимой толщины слоя высыхание может существенно замедлиться!

### ■ Разбавление

Продукт готов к применению

### Общие указания

При работе со строганной древесиной лиственницы и древесиной хвойных пород с высоким содержанием смолы может иметь место снижение адгезии и атмосферостойкости покрытия, особенно на участках тангенциального распила, в местах сучков и зонах поздней древесины. Здесь следует принимать во внимание более короткие интервалы технического обслуживания и обновления покрытия. Предотвратить это может помочь только предварительное длительное хранение указанной древесины в естественных условиях на открытом воздухе до нанесения покрытия (т.н. "искусственное выветривание") либо очень грубая шлифовка (P80). При работе с такой древесиной, но более грубого ("чернового") распила интервалы технического обслуживания и обновления покрытия являются существенно более длительными.



**Рабочий инструмент / очистка**




Кисть с натуральной щетиной, поролоновый валик, распылительное оборудование

Рабочее оборудование и инструмент очищать растворителем Verdünnung & Pinselreiniger сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

**Условия хранения / срок хранения**



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Средства индивидуальной защиты**

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

**Указания по утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

**Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decoraint (2004/42/EG)**

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат.А/d): макс. 300 г/л (2010).

Содержание ЛОС в данном продукте < 300 г/л.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.