
ТИП	Колеруемый антисептик для наружных работ по дереву на основе алкидных смол. Содержит компоненты, защищающие древесину от атмосферного и биологического воздействия.
ПРИМЕНЕНИЕ	Для защитно-декоративной отделки деревянных фасадов, дощатых, бревенчатых и иных деревянных конструкций, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы. Не применять для окраски внутри теплиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Норма расхода, м²/л	8-10 в один слой на пиленые поверхности, 8-12 в один слой на строганные и бревенчатые шлифованные поверхности.
Массовая доля нелетучих веществ, %	(22±2). Для колерованного антисептика не нормируется.
Удельный вес, кг/л	(0,8±0,1). Для колерованного антисептика не нормируется.
Разбавитель	Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, Teknosolv 1621.
Способ нанесения	Распыление, кисть, окунание.
Время высыхания, +23°C / 50 % относительной влажности воздуха	
- на отлип	4-8 часов.
- нанесение следующего слоя	следующий слой рекомендуется наносить через 24 часа.
Блеск	Не нормируется, при окраске антисептик впитывается полностью без образования сплошной пленки.
Базис	База 3.
Цвет	Бесцветный. Колеровать в цвета для антисептиков. Применять только колерованным. Окончательный цвет покрытия зависит от породы, состояния древесины и количества нанесенных слоев.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Не нагревать выше +35°C, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара	Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л), 20 л (наполнение 18 л).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений механически. Расчистить смоляные «карманы». Ремонтируемые поверхности расчистить до древесины, пыль и отслаивающееся покрытие удалить. Допускается применение отбеливающих и saniрующих составов. При необходимости поверхности промыть водой и высушить. Подготовленные поверхности покрыть грунтовочным антисептиком «Ява» согласно технической спецификации на материал.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Окраска	Антисептик наносить кистью или распылением в два слоя, одну деталь покрывать полностью непрерывно, за один проход. Периодически перемешивать для предотвращения оседания пигментов. Продолжительность межслойной сушки не менее 24 часов. При окраске дощатых поверхностей применять мягкие плотные кисти из натуральной щетины. Особенно тщательно обрабатывать торцы бревен и досок. Не наносить поверх старых лакокрасочных покрытий.
Состав	Алкидная смола, уайт-спирит, сиккативы, биоцид.
Очистка инструментов	Малярные инструменты очищают разбавителем Teknosolv 1621 или уайт-спиритом.
Охрана труда	При применении использовать защитные очки и перчатки. При нанесении распылением использовать респиратор. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть водой с применением специального чистящего крема (скраба) или с мылом. Соблюдать правила пожарной безопасности. При проливе применять песок для сбора. Ветошь, обтирочные материалы, пропитанные антисептиком и/или растворителем удалять из зоны работ незамедлительно. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от огня. Опасность материала обусловлена входящим в состав растворителем – уайт-спиритом. Не смешивать с другими красками и растворителями.
Охрана окружающей среды	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.
Изготовитель	ООО «Текнос», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3, тел. (812) 334-9531, http://командор.рф

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества компании. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению.
