


Rhenocoll Rhenowood House Paint матовая краска на водной основе для домов

Спецификация: матовая акриловая краска на водной основе. Краска обладает высокой укрывистостью, образует эластичное дышащее покрытие. Используется для внутренних и внешних работ для покраски деревянных домов из массива, клееного бруса, фасадных и интерьерных досок, а также для каменных стен, оштукатуренных поверхностей, бетона, волокнистых плит. Обладает высокими водоотталкивающими свойствами и обеспечивает продолжительную защиту в условиях повышенной влажности. Краска устойчива к атмосферным воздействиям и УФ. Имеет высокую адгезию на различных типах поверхностей. В помещениях можно применять без грунтовки. Не наносит ущерба окружающей среде, имеет нейтральный запах, краска абсолютно безопасна для здоровья людей.

Безопасный для здоровья людей инновационный продукт с эффектом иммунизации древесины. Запатентованный выбор сырья содержит безопасную концентрацию биоцидов против бактерий, плесени, грибка и гниения.

иммунизированный	❖	натуральный	❖	безопасный
<ul style="list-style-type: none">✓ предназначен для профессионального использования✓ не содержит вещества вызывающие рак✓ не содержит микропластик✓ безопасно для человека и животных✓ активная защита окружающей среды, воды, почвы путем исключения использования токсинов✓ защищено международным патентом				 <p>Protective shield естественная иммунизация</p>

Нанесение: кистью, распылением, валиком для покраски минеральных поверхностей

Поставляемая форма/цвет: белая и бесцветная под колеровку

Степень глянца: шёлковисто-матовый.

Предварительная обработка:

- поверхность древесины: Rhenocoll Rhenowood Eco Base при необходимости
- поверхность из минералов или металла: Rhenocryl 60 S, Allgrund ME-AL
- поверхность из минералов: Rhenocoll Rhenowood House Paint может быть разбавлена и использована, как первый слой

Финишная обработка: на фасаде достаточно 2 слоя.

Расход: по строганным деревянным поверхностям суммарно прим. 150 – 250 мл/м²

Указания по применению:

консистенция:	применять не разбавленной, возможно добавление до 5 % воды в зависимости от условий нанесения.
чистка инструментов:	водой, сразу после использования
температура обработки:	не ниже +5° С, влажность древесины не выше 20-25 %
время высыхания:	прим. 1-2 часа при +20° С, 65-75 % RH и зависит от толщины слоя. Холод и влага замедляют высыхание.
общие указания:	перед применением и после длительных перерывов перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков тех. масел. Не смешивать с продуктами на органическом растворителе.

Дальнейшие указания по обработке: не наносить под прямыми солнечными лучами. Основание должно быть прочным и чистым. Сильно выветренные деревянные поверхности зачистить и целесообразно нанести Rhenocoll Rhenowood Eco Base и дать полностью высохнуть. Первый грунтовочный слой можно наносить краской Rhenocoll Rhenowood House Paint в разбавленном виде (добавить до 10-20 % воды).

VOC: Kat. D / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 33 g/L

Маркировка: классификация (EC №1272/2008): не требует маркировки

ADR/GGVS: не опасно

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции.

Хранение: при температуре от +5 °С до + 30 °С хранение в закрытых оригинальных емкостях не менее 18 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце.

Поставляемые ёмкости:

- 1 л банка
- 5 л. ведро
- 20 л. ведро

Сервис:

Наша техническо-информационная служба всегда в Вашем распоряжении.

Тел.: +49 (0)6384 - 99 38 - 0

Факс: +49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на условия нанесения материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем. В любом случае действуют наши общие коммерческие условия и условия поставок.