


Rhenocoll Rhenowood Karnaubas Hard, твердый воск для дерева для внутренних поверхностей подверженных износу

Спецификация: лессирующий воск для дерева на водной основе с содержанием натурального твердого воска. Не содержит ядов и токсинов за счет использования минеральных компонентов Geneseptoy. Отлично подходит для покраски деревянных поверхностей, подверженных механическому износу внутри дома: полов, лестниц, межкомнатных дверей и мебели. Сохраняет дышащие способности древесины, образует износостойкое, водо- и грязеотталкивающее покрытие. После высыхания окрашенная поверхность не имеет запаха. Экологическая чистота выше класса M1.

Безопасный для здоровья людей инновационный продукт с эффектом иммунизации древесины. Запатентованный выбор сырья исключает использование биоцидов, токсинов и ядов против бактерий, плесени, грибка и гниения.

иммунизированный	натуральный	безопасный
<ul style="list-style-type: none">✓ предназначен для профессионального использования✓ не содержит вещества вызывающие рак✓ не содержит изотиазолинон и микропластик✓ безопасно для человека и животных✓ активная защита окружающей среды, воды, почвы путем исключения использования токсинов✓ защищено международным патентом		 <p>Protective shield естественная иммунизация</p>

Применение: нанесение кистью или распылением.

Цвета: бесцветный или лессирующие оттенки.

Степень глянца: шелковисто-матовая или матовая в зависимости от нанесения

Нанесение: обычно достаточно в 2 слоя. Избегать нанесения толстых слоев. Нанесение 3-го слоя существенно продляет срок службы покрытия. Возможна предварительная обработка пропиткой Rhenocoll Rhenowood Eco Base.

Расход: по строганным поверхностям пр. 80 - 100 мл/ м² на каждый слой

VOC: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 29 g/L

Указания по обработке:

Рабочая консистенция: применять без разбавления, при необходимости возможно разбавление водой до 5%.

Температура при обработке: не ниже +5° С, влажность древесины до 20-25 %

Сушка: при + 20°С и 65-75% RH при нанесении кистью высыхает через несколько минут. При нанесении более толстого слоя время сушки увеличивается.

Очистка инструментов: водой сразу после применения.

Указания по применению: перед применением и после длительных пауз тщательно перемешать. Не смешивать с продуктами на органическом растворителе. Поверхность, подлежащая покраске, должна быть чистой, сухой, свободной от жиров. Rhenocoll Rhenowood Karnaubia Hard нанести равномерно, не толстыми слоями, хорошо растирая по всей поверхности. Рекомендуется нанесение в два слоя с промежуточной легкой шлифовкой.

Уход: избегать сильных нагрузок и интенсивного мытья в течение первого месяца. Для регулярного ухода за поверхностями рекомендуется использовать Rhenocoll Universalpflege R9.

Указание по мерам безопасности: при работе учитывать правила безопасности и охраны труда. Принимать во внимания указания паспорта безопасности и правила утилизации.

Хранение: при температуре от +5 °С до + 30 °С хранение в закрытых оригинальных емкостях не менее 18 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце.

Поставляемые ёмкости:

- 1 л. банка
- 5 л. ведро
- 20 л. ведро

Сервис:

Наша техническо-информационная служба всегда в Вашем распоряжении.

Тел.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Факс: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на условия нанесения материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем. В любом случае действуют наши общие коммерческие условия и условия поставок.