


Rhenocoll Rhenowood Karnaubasatin масло-воск на водной основе для дерева для внутренних работ

Спецификация: натуральное масло-воск на водной основе для дерева. Не образует пленки. Не содержит ядов и токсинов за счет использования минеральных компонентов Geneseproy. Содержание летучих органических веществ ниже порога обнаружения. Применяется для лессирующей покраски деревянных поверхностей внутри дома: стен, потолков, межкомнатных дверей, мебели и с ограничениями по износостойкости для покраски полов и лестниц. Успешно применяется во влажных помещениях и в саунах. Полностью сохраняет дышащие способности древесины и ее натуральную привлекательность. Имеет нейтральный запах, после высыхания окрашенные поверхности без запаха. Допускается для окраски детских игрушек.

Безопасный для здоровья людей инновационный продукт с эффектом иммунизации древесины. Запатентованный выбор сырья исключает использование биоцидов, токсинов и ядов против бактерий, плесени, грибка и гниения.

иммунизированный	натуральный	безопасный
<ul style="list-style-type: none">✓ предназначен для профессионального использования✓ не содержит вещества вызывающие рак✓ не содержит изотиазолинон и микропластик✓ безопасно для человека и животных✓ активная защита окружающей среды, воды, почвы путем исключения использования токсинов✓ защищено международным патентом		 <p>Protective shield естественная иммунизация</p>

Нанесение: кистью, распылением, окунанием, обливом.

Поставляемая форма/цвет: бесцветная и для колеровки в лессирующие оттенки

Степень глянца: шелковисто матовая.

Предварительная обработка: не требует, но целесообразно обработать древесину пропиткой Rhenocoll Rhenowood Eco Base для достижения более однородной лессирующей покраски.

Нанесение: обычно в 2 слоя, возможно нанесение 3-го слоя. Тонкими слоями равномерно растирая по всей поверхности.

Расход: по строганным поверхностям ок. 40- 80 мл/м² каждый рабочий проход кистью, 80–100 мл/м² распылением.

VOC: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 0 g/L

Указания по обработке:

рабочая консистенция: возможно добавление до 5 % воды

рабочая температура: не ниже +5°C, влажность древесины до 20 – 25 %

Сушка: при + 20°C и 65-75% RH при нанесении кистью высыхает прим. через 30 минут, при более толстом покрытии (распылением) время сушки удлиняются.

очистка инструментов: сразу после работы, водой.

Указания по применению: не смешивать с органоразбавимыми продуктами, перед применением и после длительных пауз тщательно перемешать. Поверхность, подлежащая окраске, должна быть чистой, сухой, свободной от загрязнений. Масло-воск нанести равномерно, хорошо растирая тонкими слоями. Рекомендуется нанесение в два слоя, при необходимости возможна легкая межслойная шлифовка.

Маркировка (EG) Nr. 1272/2008: не требует
ADR/GGVS: не требует

Указание по мерам безопасности: при работе учитывать правила безопасности и охраны труда. Принимать во внимания указания паспорта безопасности и правила утилизации.

Хранение: при температуре от +5 °C до + 30 °C хранение в закрытых оригинальных емкостях не менее 18 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце.

Поставляемые ёмкости:

- 1 л ведро
- 5 л ведро
- 20 л ведро

Сервис:

Наша техническо-информационная служба всегда в Вашем распоряжении.

Тел.: +49 (0)6384 - 99 38 - 0

Факс: +49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на условия нанесения материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем. В любом случае действуют наши общие коммерческие условия и условия поставок