


Rhenocoll Rhenowood Nature Lasur проникающая лессирующая краска на водной основе для дерева

Спецификация: проникающая лессирующая краска на водной основе по дереву. Применяется внутри и снаружи дома для покраски деревянных поверхностей без контакта с землей. Обеспечивает равномерную лессирующую покраску древесины, глубоко впитывается и подчеркивает текстуру древесины за счет объемного прокрашивания волокон. Обладает высокой долговечностью, не шелушится, хорошо сохраняет цвет. Рекомендовано для всех типов деревянных домов: профилированный брус, бревно, клееный брус, для фасадных и интерьерных досок, балок, террас, заборов, окон и дверей. Может наноситься без грунта, для оптимального финишного покрытия достаточно нанесение от 2 до 3 слоев. На фасаде и открытых площадках не применяется без колеровки.

Безопасный для здоровья людей инновационный продукт с эффектом иммунизации древесины. Запатентованный выбор сырья содержит безопасную концентрацию биоцидов против бактерий, плесени, грибка и гниения.

иммунизированный	❖	натуральный	❖	безопасный
<ul style="list-style-type: none">✓ предназначен для профессионального использования✓ не содержит вещества вызывающие рак✓ не содержит микропластик✓ безопасно для человека и животных✓ активная защита окружающей среды, воды, почвы путем исключения использования токсинов✓ защищено международным патентом				

Нанесение: кистью, распылением, окунанием, обливом. Подходит для промышленного нанесения.

Поставляемая форма/цвет: бесцветная и колеровка в лессирующие цвета

Степень глянца: шелковисто матовая или шелковисто глянцевая, в зависимости от толщины нанесения.

Нанесение: рекомендуется от 2 - 3 слоя нанесения. Ремонтная покраска возможна без першлифовки.

Расход: по строганной поверхности суммарно 120 – 160 мл/м²

VOC: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 16 g/L

Указания по применению:

рабочая консистенция: не разбавленная
очистка инструментов: водой
рабочая температура: не ниже 5° C, влажность древесины не выше 20 – 25 %
Сушка: при + 20°С и 65-75% RH в зависимости от толщины
нанесени можно наносить второй слой через 30-120 минут.

Построение покрытия: снаружи обязательно не менее 2-х слоев. Для лучшего результата рекомендуется предварительно обработать древесину пропиткой Rhenocoll Rhenowood Eco Base.

Ограничение: Не колерованная лазурь не рекомендуется для внешнего покрытия.

Общие указания: перед применением и после длительных пауз перемешать, не смешивать с органоразбавимыми продуктами. Поверхность должна быть сухой и чистой.

Точка воспламенения: отсутствует

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: не требует маркировки.

ADR/GGVS: не опасно.

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции.

Хранение: при температуре от +5 °C до + 30 °C хранение в закрытых оригинальных емкостях не менее 18 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце.

Поставляемые ёмкости:

- 1 л. ведро
- 5 л. ведро
- 20 л. ведро

Сервис:

Наша техническо-информационная служба всегда в Вашем распоряжении.

Тел.: +49 (0)6384 - 99 38 - 0

Факс: +49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведенных нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на условия нанесения материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем. В любом случае действуют наши общие коммерческие условия и условия поставок